

# Fiche Matière 66610

## FKM 60

V SEALS

Plage de température indicative :

**-20°C / 250°C**

Couleur :

**Noir/Marron**

RoHS (2002/95)

VHU (2000/53)

Sans SVHC<sup>1</sup>

Sans Phtalate

## Propriétés

Propriété	Norme	Unité	Valeur requise	Valeur
Dureté	ASTM D2240	Shore A	60+/- 5	
Résistance à la traction	ASTM D412/ C	MPa	>7	
Densité	ASTM D1817	g/ cm3	1.9+/- 0.05	
Allongement à la rupture	ASTM D412/ C	%	>200	
Déformation rémanente à la compression	ASTM D395/ B	%	<25	
	<i>Déformation initiale 25 % - Température 200 °C - Durée 22 h - Milieu Air</i>			

## Vieillessement

Milieu	Température °C	Durée h	Traction %	Allongement %	Dureté Pts	Volume %	Poids %
Air	250 °C	70 h	-25	-25	10		
Fuel C	23 °C	70 h	-25	-20	-5 / 5	10	
ASTM 3	70 °C	70 h				10	

SVHC = Substance of Very High Concern selon réglementation REACH 1907/2006

Ces données sont destinées à informer sur nos produits.

Elles n'engagent en rien la responsabilité de la société Techné et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis à tout moment.

Les valeurs indiquées se basent sur une quantité limitée d'essais sur éprouvettes fabriquées en laboratoire.

Les valeurs sur pièces finies peuvent différer sensiblement de ces valeurs normalisées.

TECHNE - ZA Les Haies - F-69480 MORANCE

France : Tel +33 4 78 43 78 78 - Fax +33 4 78 43 16 91

Export : Tel +33 4 78 43 12 72 - Fax +33 4 78 43 12 77

Créée le :02/11/2007 par CG

Indice : 0

Date : 24/06/2008 Emetteur : CG