

Fiche Matière 66616

PTFE 50

Plage de température indicative : **-150°C / 260°C**

Couleur : **Blanc**

RoHS (2002/95)

VHU (2000/53)

Sans SVHC¹

Sans Phtalate

Propriétés

Propriété	Norme	Unité	Valeur requise	Valeur
Dureté		Shore D	>50	
Résistance à la traction		MPa	>19	
Densité		g/ cm ³	2.18+/-0.04	
Allongement à la rupture		%	>200	
Coefficient de dilatation linéaire		10-6/ °C	100	
	<i>Température 23-100 °C</i>			

Homologations

Homologation	Niveau	Commentaire	Echéance
FDA positi	FDA positive list	21.177.1550	
02/ 72/ CE	2002/ 72/ CE European alimentarity		
ADI	ADI Animal Derived Ingredient free	Animals Derived Ingredients free	

SVHC = Substance of Very High Concern selon réglementation REACH 1907/2006

Ces données sont destinées à informer sur nos produits.

Elles n'engagent en rien la responsabilité de la société Techné et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis à tout moment.

Les valeurs indiquées se basent sur une quantité limitée d'essais sur éprouvettes fabriquées en laboratoire.

Les valeurs sur pièces finies peuvent différer sensiblement de ces valeurs normalisées.

Fiche Matière 66616

PTFE 50

Plage de température indicative :

-150°C / 260°C

Couleur :

Blanc

RoHS (2002/95)

VHU (2000/53)

Sans SVHC¹

Sans Phtalate

PTFE is conform to TSE/BSE EMEA 410/01

PTFE is asbestos free

Material was made from components which are in conformity according the positive list of directive 2002/72/CE for the plastics

SVHC = Substance of Very High Concern selon réglementation REACH 1907/2006

Ces données sont destinées à informer sur nos produits.

Elles n'engagent en rien la responsabilité de la société Techné et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis à tout moment.

Les valeurs indiquées se basent sur une quantité limitée d'essais sur éprouvettes fabriquées en laboratoire.

Les valeurs sur pièces finies peuvent différer sensiblement de ces valeurs normalisées.

TECHNE - ZA Les Haies - F-69480 MORANCE

France : Tel +33 4 78 43 78 78 - Fax +33 4 78 43 16 91

Export : Tel +33 4 78 43 12 72 - Fax +33 4 78 43 12 77

Créée le :02/11/2007 par CG

Indice : 3

Date : 13/06/2013 Emetteur : CG